

Malty

Přehled zdících malt	Pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost pytle (kg)	Vydatnost hotové malty (l/pytel)	Tepelná vodivost (W/mK)	Objemová hmotnost kg/m ³
ZDÍČÍ MALTY LIVETHERM					
Zakládací malta ZM 10	10	25	20	0,89	1300
Malta pro tenké spáry MTS 10	10	25	36	0,21	700
ZDÍČÍ MALTY					
Tepelně izolační malta Maxit therm 815	5	20	34	0,17	700
Tepelně izolační malta Maxit therm 828	8	20	32	0,15	600
Vápenocementová malta Maxit mur 950	5	30	19	-	-
Cementová malta Maxit mur 920	10	40	25	-	-
Cementová malta Maxit mur 950-15 MPa	15	40	25	-	-

2.2.8.2 POMŮCKY PRO ZDÍČENÍ

Pomůcky pro zakládání

- ① Zakládací souprava (set bez nivelačního nástroje a lat)

Pomůcky pro manipulaci

- ② Samosvorné přenášečské kleště

Pomůcky pro přípravu malty

- ③ Nádoba na míchání 45 l
④ Míchadlo CX100 HF + metla DLX 152 HF

Pomůcky maltování

Nanášečské vozíky

- ⑤ Nanášečský vozík 400 mm
⑥ Nanášečský vozík 400 mm se stědovou redukcí
⑦ Nanášečský vozík 300 mm s redukcí na 240 mm

Sádky

- ⑧ Maltovací pomůcka (sádky)

Ostatní

- ⑨ Kotva z nerezové oceli

